Техническая информация

				GRABOSPORT MEGA	GRABOSPORT EXTREME	GRABOSPORT SUPREME	GRABOSPORT ELITE	GRABOSPORT PRIMA	GRABO ROCKET	GRABOFLEX GYMFIT 60	GRABOFLEX GYMFIT 50	GRABOFLEX START	GRABO STAMINA
ОПИСАНИЕ	Толщина	мм	EN 428	10,0	8,0	6,7	6,0	4,5	3,8	6,0	5,0	4,0	2,0
	Вес	kr/м²	EN 430	5,3	4,2	3,8	3,7	2,8	2,5	3,5	2,9	2,7	2,8
	Ширина	м	EN 426	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Стандартная длина рулона	п.м	EN 426	13	15	15	15	20	16; 20	15	20	20	20
	Максимальная длина рулона	п.м	EN 426	15	21	23	25	25	30	25	25	25	25
КЛАССИФИКАЦИЯ	Спецификация продукта			EN 14904	EN 14904	EN 14904	EN 14904	EN 651	EN 651	EN 651	EN 651	EN 651	EN 649
	Звукоизоляция	ΔLw (dB)	EN ISO 717-2 EN ISO 140-8	21	21	22	21	21			16		
	Термическая стойкость	m2K/W		0,10	0,08	0,07	0,06	0,04	0,03	0,05	0,04	0,03	0,01
	Огнеопасность		NF P 92-512	M3	M3	M3	M3			M3	M3		
			EN 13501-1	Cfl - S1	Cfl - S1	Cfl - S1	Cfl - S1	Cfl - S1		Cfl - S1	Cfl - S1	Cfl - S1	Cfl - S1
			ÖNORM B3810/B3800/2	B1 - Q1	B1 - Q1	B1 - Q1	B1 - Q1			B1 - Q1	B1 - Q1		
			ISO 3795	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
СПОРТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Скольжение		EN13036-4	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	
			Pr EN 14903	0,4-0,6	0,4-0,6	0,4-0,6	0,4-0,6			0,4-0,6			0,4-0,6
	Амортизация	%	DIN 18032	41	34	31	30	22		21	17	12	
	Амортизация	%	EN 14808	38	31	28	27	19		18	14	9	
	Вертикальная деформация	мм	EN 14809	1,5	1,1	1,08	0,96	0,7			0,33	0,4	
	Отскок мяча	%	EN 12235	97	100	98	99	98	> 90	98	100	100	> 90
	Отражение света		EN 2813	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стабильность размеров	max	EN 434	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %
	Сопротивление вдавливанию	mm	EN 1516	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
	Сопротивление нагрузке при качении	1500 N	EN 1569	1500	1500	1500	1500	1500			1500		1500
	Цветоустойчивость		ISO 105 B02	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Стойкость к химическим веществам	benzine. 50% ethanol, 5% fatty alcohol sulfate, 5% acetic acid	EN 423	нет изменений									
	Сопротивление истиранию (H18 колесо)	≤ 1000 mg / 1000 cycles	EN ISO 5470-1	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250
	Группа истирания		EN 660-1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T